



©SANYO BUSSAN CO.,LTD.

シーストーリー

サム



標準色



レッド



ブルー



ブラック

※この色見本は印刷の為、実際の塗料の色とは多少異なります。


特性

種 類	プレミアム加水分解型船底塗料
容 量	4kg
用 途	FRP船 木船
適用シンナー	専用シンナー
標準膜厚	40ミクロン/回
塗り重ね可能時間(20℃)	4時間以上
没水可能時間(20℃)	10時間以上



※アルミニウム・軽合金等の船体には適しておりません


塗装方法(塗り替え船)



注意事項




塗装作業においては、メガネ・マスクの着用を励行して下さい。



ご使用前によく攪拌して下さい。
シンナーは専用シンナーを使用して下さい。



雨天、高湿時での塗装は避けて下さい。



塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。

製品安全に関する注意事項は、製品本体の表示または安全データシート(SDS)をご参照下さい。
使用済み容器を廃棄する時には産業廃棄物として処分して下さい。



バッセル化学株式会社

本 社 〒750-0074 山口県下関市彦島本村町6丁目10番6号
TEL 083-266-6261 FAX 083-267-6192

下 関 工 場 〒750-0091 山口県下関市彦島緑町8番5号
TEL 083-266-8251 FAX 083-266-9952

北海道営業所 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通20丁目北1番72号
TEL 011-826-5571 FAX 011-826-5572

四 国 営 業 所 〒798-0077 愛媛県宇和島市保田甲1350-1-110
TEL 0895-27-2710 FAX 0895-27-2716

取扱店




©SANYO BUSSAN CO.,LTD.

シーストーリー

マリンちゃん



標準色



レッド



ブルー

※この色見本は印刷の為、実際の塗料の色とは多少異なります。


特性

種 類	高級加水分解型船底塗料
容 量	4kg
用 途	FRP船 木船
適用シンナー	専用シンナー
標準膜厚	40ミクロン/回
塗り重ね可能時間(20℃)	4時間以上
没水可能時間(20℃)	10時間以上



※アルミニウム・軽合金等の船体には適していません

塗装方法(塗り替え船)



注意事項




塗装作業においては、メガネ・マスクの着用を励行して下さい。



ご使用前によく攪拌して下さい。
シンナーは専用シンナーを使用して下さい。



雨天、高湿時での塗装は避けて下さい。



塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。

製品安全に関する注意事項は、製品本体の表示または安全データシート(SDS)をご参照下さい。
使用済み容器を廃棄する時には産業廃棄物として処分して下さい。

BC バッセル化学株式会社

本 社 〒750-0074 山口県下関市彦島本村町6丁目10番6号
TEL 083-266-6261 FAX 083-267-6192
下 関 工 場 〒750-0091 山口県下関市彦島緑町8番5号
TEL 083-266-8251 FAX 083-266-9952
北海道営業所 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通20丁目北1番72号
TEL 011-826-5571 FAX 011-826-5572
四 国 営 業 所 〒798-0077 愛媛県宇和島市保田甲1350-1-110
TEL 0895-27-2710 FAX 0895-27-2716

取扱店



©SANYO BUSSAN CO.,LTD.


※この色見本は印刷の為、実際の塗料の色とは多少異なります。

特性

種 類	色あざやか加水分解型船底塗料
容 量	4kg
用 途	FRP船 アルミ船 木船
適用シンナー	専用シンナー
標 準 膜 厚	50ミクロン/回
塗り重ね可能時間(20℃)	5時間以上
没水可能時間(20℃)	10時間以上




塗装方法(塗り替え船)



注意事項




塗装作業においては、メガネ・マスクの着用を励行して下さい。



ご使用前によく攪拌して下さい。シンナーは専用シンナーを使用して下さい。



雨天、高湿時での塗装は避けて下さい。



塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。

製品安全に関する注意事項は、製品本体の表示または安全データシート(SDS)をご参照下さい。
使用済み容器を廃棄する時には産業廃棄物として処分して下さい。

BC バッセル化学株式会社

本 社 〒750-0074 山口県下関市彦島本村町6丁目10番6号
TEL 083-266-6261 FAX 083-267-6192

下 関 工 場 〒750-0091 山口県下関市彦島緑町8番5号
TEL 083-266-8251 FAX 083-266-9952

北海道営業所 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通20丁目北1番72号
TEL 011-826-5571 FAX 011-826-5572

四 国 営 業 所 〒798-0077 愛媛県宇和島市保田甲1350-1-110
TEL 0895-27-2710 FAX 0895-27-2716

取扱店